



TEHNIČKI LIST

KROVNA FOLIJA METALDREN 450 g SAMOLEPLJIVA TRAKA




Primer upotrebe METALDREN krovne folije 450 g ispod krovnog pokrivača KJG FALZ.

Poliamidski strukturirani pregradni sloj sa paropropusnom folijom i samolepljivom folijom u preklopu.



SD-EUV FOLIA 450GLPM



Polipropilen – laminat + multifilament

Tehnički parametri	
Veličina rolne	1,5 m x 25 tekući m = 37,5 m ²
Površinska masa	oko 450 g/m ²
Reakcija na požar	E
Paropropusnost	3000 g/m ² /24 hod.
Otpornost na UV zračenje	4 meseca *
Težina	16,875 kg

* UV stabilizacija do 4 meseca prema veštačkom starenju sprovedenom u laboratoriji prema uslovima prosečnog izlaganja suncu za klimu srednje Evrope

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.					
DIM.-POLUPROIZVOD			K.O.		
PROPORCIJE UREĐAJA.				STN	BRQJ KAT.
IZRADIO	Ing. Kluska M.			BELEŠKA	BR.POZICIJE
PROVERIO					
TEHNOL.	TEHNOL.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
NAZIV					
Krovna folija METALDREN 450 g samolepljiva traka			SD-EUV FOLIA 450GLPM		
			Broj listova		
			List		

Kreirano: 06.06.2026 23:22:05

Tehničke promene moguće