


## TEHNIČKI LIST

## DIFUZNA TRAKA



Jednostrana traka od polipropilenskog netkanog materijala i akrilnog disperzionog lepka. Namenjen za zaptivanje i popravku krovnih membrana i drugih građevinskih materijala na bazi polipropilena. Traka štiti od prodora vlage i vetra tako što održava paropropusnost membrane čija površina diše.

Tehnički parametri	
Veličina trake (Š x V x D)	50 mm x 0,18 mm lepak + 0,5 mm netkani x 25 tekući m
Težina lepka	230 g/m <sup>2</sup>
Otpornost na ljuštenje	≥ 25 N/25 mm
Otpornost na klizanje	250 g/625 mm <sup>2</sup>
Temperatura za vreme upotrebe	+5 °C do +30 °C
Otpornost na visoke temperature	-40 °C do +100 °C
Otpornost na UV zračenje	4 meseca
Težina	0,51 kg

\* UV stabilizacija do 4 meseca prema veštačkom starenju sprovedenom u laboratoriji u uslovima prosečnog izlaganja suncu u klimi srednje Evrope

## SD-EUV D-TOPBAND



Netkani PP, akrilna disperzija bez rastvarača, EC1 PLUS

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg		
DIM.-POLUPROIZVOD			STN	BROJ KAT.	
PROPORCIJE UREĐAJA			BELEŠKA	BR.POZICIJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.			TEHNOL.	STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
PROVERIO			TEHNOL.	STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
NAZIV	Difuzna traka		Broj listova	SD-EUV D-TOPBAND	List

Kreirano: 07.06.2026 14:17:35

Tehničke promene moguće