

TEHNIČKI LIST

SPECIJALNA LIMARSKA ZAPTIVNA MASA


SCH-SPENGLER 390

390 SPENGLER je zaptivač fuga bez silikona na bazi sintetičke gume. Svestran i kompatibilan čak i sa bakrom i asfaltom (bitumen). Spengler se lepi na većinu površina, čak i na mokrim i malo masnijim. Ima veoma dobru otpornost na buđ. 390 SPENGLER je idealan za krovne i zidne površine. Prijanja na skoro sve površine, čak i bez prajmera (prajmera), kao što su staklo, drvo, beton, metal i većina plastike.

OGRANIČENJA:

Može se farbati standardnim bojama i lakovima. Premazi na bazi rastvarača mogu imati sporo vreme sušenja. Potrebni su preliminarni testovi.

UPOTREBA:



Tehnički parametri	
Sastav	zaptivač spojeva bez silikona na bazi sintetičke gume
Boja	providan
Temperatura obrade	+5 °C do +35 °C
Stvrdnjavanje	24 sati – 1 mm (na +23 °C / 50 % RLF)
Otpornost na toplotu	-25 °C do +100 °C
Tvrdoća po Šoru	25 ± 5
Volumetrijsko skupljanje (gubitak)	oko 20 %
Ukupna dozvoljena deformacija	mak. 25 %
Stvaranje površinskog sloja	oko 15 – 20 min. (na + 23 °C / 50 % RLF)
Modul 100%	oko 0,5 N/mm ²
Mogućnost skladištenja	24 meseca u hladnijim i suvljim područjima
Zapremina kertridža	310 ml
Težina	0,347 kg/kom



INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.	K.O.		TEŽINA kg		
DIM.-POLUPROIZVOD			STN	BROJ KAT.	
PROPORCIJE UREĐAJA			BELEŠKA	BR.POZICIJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.				
PROVERIO					
TEHNOL.	TEHNOL.		STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA	
NAZIV			SCH-SPENGLER 390		
Specijalna limarska zaptivna masa			Broj listova	List	

Kreirano: 21.04.2026 16:41:22

Tehničke promene moguće