

TEHNIČKI LIST

BELO LEPILO 290 ml IZUZETNOG PRIJANJANJA

Savremeni jednokomponentni lepak na bazi MS polimera sa trenutnim očvršćavanjem i izuzetno visokim početnim prijanjanjem do 500 kg/m². Specijalno razvijen za lepljenje bez potrebe za fiksiranjem spojeva (odmah se drži). Očvršćava vulkanizacijom atmosferske vlage, stvarajući veoma jak, elastičan spoj.

UPOTREBA:

- lepljenje konstrukcijskih vodonepropusnih spojeva u građevinarstvu i mašinstvu
- lepljenje u enterijerima i eksterijerima objekata
- lepljenje konstruktivnih delova automobila, autobusa, karavana, putničkih automobila, lepljenje delova karoserije - metal na metal (apsorbuje vibracije)
- lepljenje nerđajućeg čelika, aluminijuma, bakra, olova, stakla, PS, PUR, PVC i nekih drugih vrsta plastike, betona, keramičkih pločica, emajla, ogledala, drveta, cigle, gipsanih ploča itd.
- lepljenje stepenica, prozorskih pragova, lajsni, pokrivnih elemenata itd.

KARAKTERISTIKE:

- trenutna adhezija do 500 kg/m²
- visoka granična čvrstoća od 22 kg/cm² (220.000 kg/m²)
- visok modul
- brzo se suši, bez mirisa
- visoka adhezija na podlogu - čak i na mat vlažnim podlogama
- trajno fleksibilan, otporan na vlagu i vodu (vodootporan spoj), vremenske uticaje
- bez izocijanata, rastvarača, ftalata i silikona
- nakon stvrdnjavanja može se premazati odgovarajućim disperzionim bojama (osim alkidnih smola)
- lepljeni predmeti ne moraju da se fiksiraju, spojevi se „drže“ bez upotrebe stezaljki i nosača

Tehnički parametri	
Sastav	jednokomponentni lepak na bazi MS polimera
Boja	bela
Temperatura namene	od +5 °C do +40 °C
Stvrdnjavanje	24 hod. ~ 2 – 3 mm (na +23 °C / 50 % RLF)
Otpornost na toplotu	od -40 °C do +90 °C
Tvrdoća po Šoru	55 ± 3
Kapacitet proširenja	± 25 %
Stvaranje površinskog sloja	~ 10 – 15 min. (na + 23 °C / 50 % RLF)
Modul 100%	oko 1,39 MPa (N/mm ²)
Zatezna čvrstoća	2,20 MPa (N/mm ²)
Mogućnost skladištenja	18 meseci (od +5 °C do +25 °C)
Zapremina kertridža	290 ml
Težina	0,347 kg/kom

SCH-MAMUT GLUE GOLD



INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BROJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA.				BELEŠKA	BR.POZICIJE
IZRADIO Ing. Kluska M.					
PROVERIO					
TEHNOL.	TEHNOL.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
NAZIV	Belo lepilo 290 ml izuzetnog prijanjanja			Broj listova	SCH-MAMUT GLUE GOLD List

Kreirano: 23.04.2026 07:10:24

Tehničke promene moguće