

TEHNIČKI LIST

SIKA BITUMENSKA ZAPTIVNA MASA

Sika BlackSeal® je jednokomponentni zaptivač na bazi bitumena sa dobrim prijanjanjem na većinu uobičajenih građevinskih materijala.

UPOTREBA:

- pogodan za zaptivanje i popravke u eksterijeru, na krovovima, zidovima i drugim građevinskim elementima

KARAKTERISTIKE:

- dobro prijanjanje na mnoge površine
- ne zahteva prajmer / prajmer
- jednostavna aplikacija
- može se nanositi na vlažne, neporozne površine

UPOZORENJA:

- nije za premazivanje
- ne koristiti za spojeve opterećene vodom
- ne koristiti za zaptivanje stakla
- ne koristiti za zaptivanje spojeva u i oko bazena
- ne koristiti na prirodnom kamenu
- ne koristiti u direktnom kontaktu sa drugim zaptivačima ili lepkom

SCH-SIKA BLACKSEAL



Tehnički parametri

Sastav	zaptivač spojeva bez silikona na bazi sintetičke gume
Boja	crna
Radna temperatura	-20 °C do +70 °C
Fluidnost	< 3 mm (20 mm profil, +23 °C)
Temperatura ambijentalnog vazduha	+5 °C do +40 °C, min. 3 °C iznad temperature tačke rose
Temperatura podloge	+5 °C do +40 °C
Mogućnost skladištenja	12 meseci na suvom i tamnom mestu, na temperaturi od +5 °C do +25 °C
Zapremina kertridža	300 ml
Težina	0,445 kg/kom

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.	DIM.-POLUPROIZVOD		K.O.		
PROPORCIJE UREĐAJA.	IZRADIO Ing. Kluska M.		PROVERIO	STN	BROJ KAT.
TEHNOL.	TEHNOL.	STARI CRTEŽ	NAZIV	BELEŠKA	BR.POZICIJE
Sika bitumenska zaptivna masa			SCH-SIKA BLACKSEAL List 		
Broj listova					

Kreirano: 06.06.2026 17:09:12

Tehničke promene moguće