

TEHNIČKI LIST

SIKA BITUMENSKA ZAPTIVNA MASA

Sika BlackSeal® je jednokomponentni zaptivač na bazi bitumena sa dobrim prijanjanjem na većinu uobičajenih građevinskih materijala.

UPOTREBA:

- pogodan za zaptivanje i popravke u eksterijeru, na krovovima, zidovima i drugim građevinskim elementima

KARAKTERISTIKE:

- dobro prijanjanje na mnoge površine
- ne zahteva prajmer / prajmer
- jednostavna aplikacija
- može se nanositi na vlažne, neporozne površine

UPOZORENJA:

- nije za premazivanje
- ne koristiti za spojeve opterećene vodom
- ne koristiti za zaptivanje stakla
- ne koristiti za zaptivanje spojeva u i oko bazena
- ne koristiti na prirodnom kamenu
- ne koristiti u direktnom kontaktu sa drugim zaptivačima ili lepkom

SCH-SIKA BLACKSEAL



Tehnički parametri

Sastav	zaptivač spojeva bez silikona na bazi sintetičke gume
Boja	crna
Radna temperatura	-20 °C do +70 °C
Fluidnost	< 3 mm (20 mm profil, +23 °C)
Temperatura ambijentalnog vazduha	+5 °C do +40 °C, min. 3 °C iznad temperature tačke rose
Temperatura podloge	+5 °C do +40 °C
Mogućnost skladištenja	12 meseci na suvom i tamnom mestu, na temperaturi od +5 °C do +25 °C
Zapremina kertridža	300 ml
Težina	0,445 kg/kom

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.			K.O.		
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BROJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA				BELEŠKA	BR.POZICIJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
PROVERIO			TEHNOL.		
NAZIV				SCH-SIKA BLACKSEAL List	
Sika bitumenska zaptivna masa				Broj listova	

Kreirano: 21.04.2026 01:41:29

Tehničke promene moguće