

TEHNIČKI LIST

SIKA LEPAK I DIHT MASA PROVIDNA

Sikaflex®-112 Cristal Clear je jednokomponentni, višenamenski providni zaptivač i lepak sa dobrim početnim prijanjanjem, pogodan za zaptivanje i lepljenje većine građevinskih materijala. Pogodno za unutrašnju upotrebu, u eksterijeru pogodan za pokrivene, lepljene spojeve. Pogodno za enterijer i eksterijer.

UPOTREBA:

- lepak za lepljenje većine građevinskih elemenata i materijala, kao što su beton, cigla, većina kamena, keramika, drvo, metali, staklo, PVC
- kao zaptivač za zaptivanje oko lepljenih elemenata

KARAKTERISTIKE:

- 100% transparentan
- za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- dobra svojstva primene
- dobra početna adhezija
- veoma niske emisije
- jak i elastičan spoj
- lepak – zaptivač sa CE oznakom

Tehnički parametri

Sastav	Silan-modifikovani polimer
Boja	providan
Tvrdoća po Šoru A	~ 48 (posle 28 dana)
Zatezna čvrstoća	~ 2,5 N/mm ²
Otpornost na cepanje	± 25 %
Otpornost na toplotu	-40 °C do +70 °C mak.
Temperatura ambijentalnog vazduha	+5 °C do +40 °C mak.
Temperatura podloge	+5 °C do +40 °C mak., min. 3 °C iznad temperature tačke rose
Brzina očvršćavanja	~ 3,0 mm/24 sati (23 °C/50 % r.v.v.)
Vreme formiranja kožice	~ 10 min. (23 °C/50 % r.v.v.)
Mogućnost skladištenja	12 meseci na suvom mestu, na temperaturi od +5 °C do +25 °C
Zapremina kertridža	290 ml
Težina	0,372 g/kom

SCH-SIKAFLEX CC



INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.					
DIM.-POLUPROIZVOD			K.O.	STN	BRQJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA				BELEŠKA	BR.POZICIJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.				
PROVERIO					
TEHNOL.	TEHNOL.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
NAZIV					
Sika lepak i diht masa providna			SCH-SIKAFLEX CC		
			Broj listova		
			List		

Kreirano: 06.06.2026 17:08:17

Tehničke promene moguće