

## TEHNIČKI LIST

# SIKA BITUMENSKA ZAPTIVNA TRAKA SIVA SCH-SIKAMULTISEAL

Sika® MultiSeal je samolepljiva bitumenska zaptivna traka modifikovana gumom, laminirana aluminijumskom folijom sa gornje strane.

### UPOTREBA:

- za zaptivanje, izolaciju i popravke protiv prodiranja vlage i lepljenje spojeva na krovovima, limovima, pukotinama, bitumenima i drugim krovnim trakama

### KARAKTERISTIKE:

- vrlo jednostavna instalacija
- veoma ekonomična
- dobro prijanjanje na mnoge površine
- otporna na vremenske uticaje
- samolepljiva
- UV otporna
- otporna na bitumen
- može se premazati
- može se obrađivati na niskim temperaturama



**PS** Prašinsto siva

Tehnički parametri	
Sastav	Bitumenska traka modifikovana gumom
Veličina	100 mm x 3 m 200 mm x 3 m
Debljina	~ 1,2 mm (uključujući aluminijumsku foliju ~ 0,05 mm)
Boja	gornja strana: aluminijumska folija, mat siva donja strana: samolepljiva crna bitumenska traka zaštićena filmom
Klasa otpornosti na vatru	B2 prema DIN 4102
Zatezna čvrstoća	uzdužno ~ 3,6 N/mm <sup>2</sup> , poprečno ~ 3,5 N/mm <sup>2</sup>
Istezanje pri prekidu	25 – 50 %
Otpornost na toplotu	-20 °C do +70 °C
Temperatura ambijentalnog vazduha	+5 °C do +40 °C (ispod +10 °C tokom nanošenja zagrejte traku i podlogu)
Temperatura podloge	+5 °C do +40 °C (ispod +10 °C tokom nanošenja zagrejte traku i podlogu)
Mogućnost skladištenja	72 meseci na suvom i tamnom mestu, na temperaturi +5 °C až +25 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.					
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BROJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA				BELEŠKA	BR.POZICIJE
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
PROVERIO		TEHNOL.		NAZIV	
				Sika bitumenska zaptivna traka siva	SCH-SIKAMULTISEAL List
				Broj listova	

Kreirano: 21.04.2026 01:41:57

Tehničke promene moguće