

TEHNIČKI LIST

SIKA BITUMENSKA ZAPTIVNA TRAKA SIVA SCH-SIKAMULTISEAL

Sika® MultiSeal je samolepljiva bitumenska zaptivna traka modifikovana gumom, laminirana aluminijumskom folijom sa gornje strane.

UPOTREBA:

- za zaptivanje, izolaciju i popravke protiv prodiranja vlage i lepljenje spojeva na krovovima, limovima, pukotinama, bitumenima i drugim krovnim trakama

KARAKTERISTIKE:

- vrlo jednostavna instalacija
- veoma ekonomična
- dobro prijanjanje na mnoge površine
- otporna na vremenske uticaje
- samolepljiva
- UV otporna
- otporna na bitumen
- može se premazati
- može se obrađivati na niskim temperaturama



PS Prašnasto siva

Tehnički parametri	
Sastav	Bitumenska traka modifikovana gumom
Veličina	100 mm x 3 m 200 mm x 3 m
Debljina	~ 1,2 mm (uključujući aluminijumsku foliju ~ 0,05 mm)
Boja	gornja strana: aluminijumska folija, mat siva donja strana: samolepljiva crna bitumenska traka zaštićena filmom
Klasa otpornosti na vatru	B2 prema DIN 4102
Zatezna čvrstoća	uzdužno ~ 3,6 N/mm ² , poprečno ~ 3,5 N/mm ²
Istezanje pri prekidu	25 – 50 %
Otpornost na toplotu	-20 °C do +70 °C
Temperatura ambijentalnog vazduha	+5 °C do +40 °C (ispod +10 °C tokom nanošenja zagrejte traku i podlogu)
Temperatura podloge	+5 °C do +40 °C (ispod +10 °C tokom nanošenja zagrejte traku i podlogu)
Mogućnost skladištenja	72 meseci na suvom i tamnom mestu, na temperaturi +5 °C až +25 °C

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BRQJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA				BELEŠKA	BR.POZICIJE
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
PROVERIO					
TEHNOL.	TEHNOL.				
NAZIV	Sika bitumenska zaptivna traka siva			Broj listova	SCH-SIKAMULTISEAL List

Kreirano: 06.06.2026 17:09:12

Tehničke promene moguće