

TEHNIČKI LIST

# DONJA ASFALTNA TRAKA S MINERALNIM POSIPANJEM

Oblast primene za donji sloj u višeslojnom sistemu hidroizolacije za ravne krovove.

Elastomerom (SBS) modifikovana asfaltna traka za upotrebu topljenjem.

1 kom rolna = 10 m<sup>2</sup>

## Tehnički parametri

Obrada	topljenje
Gornji sloj	finozrnasti
Donji sloj	zapaljiva folija
Vrsta nosećeg jezgra	poliesterski flis 250 g/m <sup>2</sup>
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -25 °C
Otpornost na povišenu temperaturu	≥ +100 °C

# BAU S-PYE PV 200 S4 M



INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg		RAZMERE	
DIM.-POLUPROIZVOD							
PROPORCIJE UREĐAJA.				STN		BROJ KAT.	
IZRADIO Ing. Kluska M.				BELEŠKA		BR.POZICIJE	
PROVERIO							
TEHNOL.	TEHNOL.			STARI CRTEŽ		BR.CRTEŽA	
NAZIV	Donja asfaltna traka s mineralnim posipanjem			Broj listova	BAU S-PYE PV 200 S4 M	List	

Kreirano: 22.04.2026 12:07:33

Tehničke promene moguće